

Dezaktif beton uygulamasını, tamburlanmış taş cinsinden düşünecek olursak, 8 farklı renkte imalatı gerçekleştirilmektedir;

- 1)Bazalt/Siyah
- 2)Marmara Adasının Beyazı
- 3)Bilecik/Bozüyük bölgesinin Pembesi
- 4)Bilecik/Bozüyük bölgesinin Bordosu
- 5)ŞanlıUrfa Beji
- 6)Şile Açık Gri
- 7)İzmir Bergama Yeşili
- 8)Adapazarı Dere Çakılı

Veya bu taşların karışımından elde edilen mix dizayn karışımlar.....(%30 beyaz + % 70 siyah vb)

Tamburlanmış taşlarla imalatın kendi içinde 2 farklı yöntemi vardır.

1.yöntem:kaplama yapılacak zeminde final kot için 3 cm pay bırakılır ve bunun öncesinde 7-10 cm çelik hasırlı beton dökülür,Yani alt dolgu betonu dökümü sonrasında, yerinde dökme/karıştırma yöntemiyle 3 cm kalınlığında Dezaktif yapılır.Her 10-15 m2 de bir alüminyum lamalarla ankraj yapılır,hem estetiklik hemde derz için!(yaya ve taşıt yükü alanlar için uygundur)

2.yöntem.Dezaktif beton yapılacak zemine tek seferde çelik hasırla beraber özel mix dizayn beton dökülür.Beton prizini almadan yüzeyine tamburlanmış taşlar serpilir,ve işlem yıkama ve ciladan sonra sonlandırılır.
(Bu yöntem hava şartları soğuk olan bölgelerde önerilmez)

Bunların haricinde daha düşük maliyetli ve araç trafiğine maruz kalacak alanlar için Dezaktif beton talep edilirse,imalat yapılacak bölgedeki beton santrallerinde hazır betonda kullanılan agregaya razı olunursa(görünüm olarak),beton santraline formül verilip,tek seferde beton dökülüp işlem sonlandırılmaktadır.Bu uygulamada taş renk tercihi olarak yalnızca beton santralinde kullanılan agregaya olacağından ,aynı alan içinde farklı renk tonlamalı Dezaktif beton imalatı elde etmek için sahada mikser içine renkli kırmataş ilavesi yapılabilmektedir.

Bunların yanısıra müşterilerden gelen yoğun talep üzerine daha ince granümetride Dezaktif imalatlarında yapılmaktadır..Bu imalatın ismi **''Dezaktif Pebble''**dır.Yukarıda bahsi geçen tüm uygulamalarda ortak kullanılan agregaya boyutu 7-10 mm dir.Dezaktif pebble imalatlarında agregaya boyutu2-4 mm arasındadır.Bu uygulama '' yürüme yolları,süs /yüzme havuzu tabanı ve çevresi vb alanlar için önerilir.Yine bu uygulama öncesinde donatılı dolgu betonu yapılması gerekir.Sonrasında 25 mm kalınlığında daha ince granümetride kaplama yapılmaktadır.Beyaz,pembe,bazalt,bordo,gri vb.renkleri mevcuttur.

3 cm dezaktif beton uygulamalarında derz olarak alüminyum/galvaniz lama her 10-15 m2 de bir uygulanır.5 cm ve üzeri Dezaktif beton uygulamalarında her 10-15 m2 de bir derz kesimi yapılmaktadır.